

LOCTITE® SI5710

[FI] SEKOITUSSUUTTIMITEN AVOIN AIKA: ≤ 45 Min. **SEKOITUSSUHDE TILAVUUDEN MUKAAN:** A:B 1:1 2-komponenttinen, matalaviskositeettinen itsestään tasoittuva silikoni. Tämä tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan liimasauman kirkasta ja läpinäkyvää ulkomuotoa. Pääsääntöisesti valaisimien, katkaisijoiden ja sähköliittimien valutäyttöön. **Käyttöohjeet:** Aseta patruuna asennuspistooliin. Poista korkki. Annostele pieni määrä varmistaaksesi oikean sekoitussuhteen ja komponenttien virtauksen. Pyyhi pois liika liima. Asenna oikea sekoitussuutin. Annostele tuote puhtaalle pinnalle. Liima on pintakuiva 3-4 tunnin kuluessa annostelusta. Jätä säilytyksen ajaksi sekoitusnokka patruunaan. Lisätiedot teknisestä tiedotteesta.

Ammattikäyttäjille käyttöturvavietiedote pyynnöstä.

Henkel Norden Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, Puh. 020 122 311

[SE] ÖPPENTID I BLANDNINGSMUNSTYCKE: ≤ 45 Min. **BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:** 1:1 (volym A:B) 2-komponents, lågviskös, självtjämmande silikon. Denna produkt är framtagen för applikationer som kräver ett klart och transparent utseende. Främst avsedd för ingjutfningsapplikationer såsom belysning, brytare och elektriska kontakter. **Bruksanvisning:** Sätt patronen i pistolen. Ta bort korken. Tryck ut en liten mängd för att säkerställa korrekt blandningsförhållande och flöde. Torka bort överflödigt silikon. Montera lämpligt blandningsmunstycke. Applicera produkten på rena ytor. Produkten är klubbfri inom 3-4 timmar efter applicering. Låt blandningsmunstycket sitta kvar på patronen vid förvaring. För mer information, se det tekniska databladet. Varuinformationsblad för yrkesanvändare finns tillgängligt vid förfrågan.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, Tel. 040 480 7500

LOCTITE® SI5710

[FI] SEKOITUSSUUTTIMITEN AVOIN AIKA: ≤ 45 Min. **SEKOITUSSUHDE TILAVUUDEN MUKAAN:** A:B 1:1 2-komponenttinen, matalaviskositeettinen itsestään tasoittuva silikoni. Tämä tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan liimasauman kirkasta ja läpinäkyvää ulkomuotoa. Pääsääntöisesti valaisimien, katkaisijoiden ja sähköliittimien valutäyttöön. **Käyttöohjeet:** Aseta patruuna asennuspistooliin. Poista korkki. Annostele pieni määrä varmistaaksesi oikean sekoitussuhteen ja komponenttien virtauksen. Pyyhi pois liika liima. Asenna oikea sekoitussuutin. Annostele tuote puhtaalle pinnalle. Liima on pintakuiva 3-4 tunnin kuluessa annostelusta. Jätä säilytyksen ajaksi sekoitusnokka patruunaan. Lisätiedot teknisestä tiedotteesta.

Ammattikäyttäjille käyttöturvavietiedote pyynnöstä.

Henkel Norden Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, Puh. 020 122 311

[SE] ÖPPENTID I BLANDNINGSMUNSTYCKE: ≤ 45 Min. **BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:** 1:1 (volym A:B) 2-komponents, lågviskös, självtjämmande silikon. Denna produkt är framtagen för applikationer som kräver ett klart och transparent utseende. Främst avsedd för ingjutfningsapplikationer såsom belysning, brytare och elektriska kontakter. **Bruksanvisning:** Sätt patronen i pistolen. Ta bort korken. Tryck ut en liten mängd för att säkerställa korrekt blandningsförhållande och flöde. Torka bort överflödigt silikon. Montera lämpligt blandningsmunstycke. Applicera produkten på rena ytor. Produkten är klubbfri inom 3-4 timmar efter applicering. Låt blandningsmunstycket sitta kvar på patronen vid förvaring. För mer information, se det tekniska databladet. Varuinformationsblad för yrkesanvändare finns tillgängligt vid förfrågan.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, Tel. 040 480 7500

LOCTITE® SI5710

[FI] SEKOITUSSUUTTIMITEN AVOIN AIKA: ≤ 45 Min. **SEKOITUSSUHDE TILAVUUDEN MUKAAN:** A:B 1:1 2-komponenttinen, matalaviskositeettinen itsestään tasoittuva silikoni. Tämä tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan liimasauman kirkasta ja läpinäkyvää ulkomuotoa. Pääsääntöisesti valaisimien, katkaisijoiden ja sähköliittimien valutäyttöön. **Käyttöohjeet:** Aseta patruuna asennuspistooliin. Poista korkki. Annostele pieni määrä varmistaaksesi oikean sekoitussuhteen ja komponenttien virtauksen. Pyyhi pois liika liima. Asenna oikea sekoitussuutin. Annostele tuote puhtaalle pinnalle. Liima on pintakuiva 3-4 tunnin kuluessa annostelusta. Jätä säilytyksen ajaksi sekoitusnokka patruunaan. Lisätiedot teknisestä tiedotteesta.

Ammattikäyttäjille käyttöturvavietiedote pyynnöstä.

Henkel Norden Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, Puh. 020 122 311

[SE] ÖPPENTID I BLANDNINGSMUNSTYCKE: ≤ 45 Min. **BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:** 1:1 (volym A:B) 2-komponents, lågviskös, självtjämmande silikon. Denna produkt är framtagen för applikationer som kräver ett klart och transparent utseende. Främst avsedd för ingjutfningsapplikationer såsom belysning, brytare och elektriska kontakter. **Bruksanvisning:** Sätt patronen i pistolen. Ta bort korken. Tryck ut en liten mängd för att säkerställa korrekt blandningsförhållande och flöde. Torka bort överflödigt silikon. Montera lämpligt blandningsmunstycke. Applicera produkten på rena ytor. Produkten är klubbfri inom 3-4 timmar efter applicering. Låt blandningsmunstycket sitta kvar på patronen vid förvaring. För mer information, se det tekniska databladet. Varuinformationsblad för yrkesanvändare finns tillgängligt vid förfrågan.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, Tel. 040 480 7500

LOCTITE® SI5710

[FI] SEKOITUSSUUTTIMITEN AVOIN AIKA: ≤ 45 Min. **SEKOITUSSUHDE TILAVUUDEN MUKAAN:** A:B 1:1 2-komponenttinen, matalaviskositeettinen itsestään tasoittuva silikoni. Tämä tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan liimasauman kirkasta ja läpinäkyvää ulkomuotoa. Pääsääntöisesti valaisimien, katkaisijoiden ja sähköliittimien valutäyttöön. **Käyttöohjeet:** Aseta patruuna asennuspistooliin. Poista korkki. Annostele pieni määrä varmistaaksesi oikean sekoitussuhteen ja komponenttien virtauksen. Pyyhi pois liika liima. Asenna oikea sekoitussuutin. Annostele tuote puhtaalle pinnalle. Liima on pintakuiva 3-4 tunnin kuluessa annostelusta. Jätä säilytyksen ajaksi sekoitusnokka patruunaan. Lisätiedot teknisestä tiedotteesta.

Ammattikäyttäjille käyttöturvavietiedote pyynnöstä.

Henkel Norden Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, Puh. 020 122 311

[SE] ÖPPENTID I BLANDNINGSMUNSTYCKE: ≤ 45 Min. **BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:** 1:1 (volym A:B) 2-komponents, lågviskös, självtjämmande silikon. Denna produkt är framtagen för applikationer som kräver ett klart och transparent utseende. Främst avsedd för ingjutfningsapplikationer såsom belysning, brytare och elektriska kontakter. **Bruksanvisning:** Sätt patronen i pistolen. Ta bort korken. Tryck ut en liten mängd för att säkerställa korrekt blandningsförhållande och flöde. Torka bort överflödigt silikon. Montera lämpligt blandningsmunstycke. Applicera produkten på rena ytor. Produkten är klubbfri inom 3-4 timmar efter applicering. Låt blandningsmunstycket sitta kvar på patronen vid förvaring. För mer information, se det tekniska databladet. Varuinformationsblad för yrkesanvändare finns tillgängligt vid förfrågan.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, Tel. 040 480 7500

LOCTITE® SI5710

[FI] SEKOITUSSUUTTIMITEN AVOIN AIKA: ≤ 45 Min. **SEKOITUSSUHDE TILAVUUDEN MUKAAN:** A:B 1:1 2-komponenttinen, matalaviskositeettinen itsestään tasoittuva silikoni. Tämä tuote on suunniteltu kohteisiin, joissa tarvitaan liimasauman kirkasta ja läpinäkyvää ulkomuotoa. Pääsääntöisesti valaisimien, katkaisijoiden ja sähköliittimien valutäyttöön. **Käyttöohjeet:** Aseta patruuna asennuspistooliin. Poista korkki. Annostele pieni määrä varmistaaksesi oikean sekoitussuhteen ja komponenttien virtauksen. Pyyhi pois liika liima. Asenna oikea sekoitussuutin. Annostele tuote puhtaalle pinnalle. Liima on pintakuiva 3-4 tunnin kuluessa annostelusta. Jätä säilytyksen ajaksi sekoitusnokka patruunaan. Lisätiedot teknisestä tiedotteesta.

Ammattikäyttäjille käyttöturvavietiedote pyynnöstä.

Henkel Norden Oy, Äyritie 12 A, 01510 Vantaa, Puh. 020 122 311

[SE] ÖPPENTID I BLANDNINGSMUNSTYCKE: ≤ 45 Min. **BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE:** 1:1 (volym A:B) 2-komponents, lågviskös, självtjämmande silikon. Denna produkt är framtagen för applikationer som kräver ett klart och transparent utseende. Främst avsedd för ingjutfningsapplikationer såsom belysning, brytare och elektriska kontakter. **Bruksanvisning:** Sätt patronen i pistolen. Ta bort korken. Tryck ut en liten mängd för att säkerställa korrekt blandningsförhållande och flöde. Torka bort överflödigt silikon. Montera lämpligt blandningsmunstycke. Applicera produkten på rena ytor. Produkten är klubbfri inom 3-4 timmar efter applicering. Låt blandningsmunstycket sitta kvar på patronen vid förvaring. För mer information, se det tekniska databladet. Varuinformationsblad för yrkesanvändare finns tillgängligt vid förfrågan.

Henkel Norden AB, Box 151 22, 167 15 Bromma, Tel. 040 480 7500